

熱成形向け生分解性シート VS-60-1



製品概要

- 70%以上生分解可能 中国の推奨国家標準規格「GB/T 20197-2006」に適合 中国での特許取得
- 3ヶ月から6ヶ月で微生物によってCO₂とH₂Oに分解
- 原料は遺伝子組み換えでない植物を100%使用
- 米国BETAによるバイオベース度は最大で81%
- フタル酸エステル類, ビスフェノールA不使用
- 石油資源の使用量削減, CO₂の排出量削減
- 食品に直接触れる用途にも安全
- RoHS, REACH検査実施済み
- 有害な添加物不使用
- 従来 of 成形機を使用可能



使い捨て可能な食品トレイ, 飲料用カップなど

アプリケーション

使い捨て可能な食品トレイ, 飲料用カップなど



製品パラメータ

比重 (密度): 1.2 - 1.4 (g/cm³)

引張強さ: 10 - 12 MPa

MFR: 5以下 (g/10 min, 190°C, 2.16kg)

破断時伸度: 20 - 40 %

融点: 150 °C

引張弾性率: 600 - 800 MPa

硬度: 70 - 80 HRR

シート幅: 610 - 710 mm

熱分解温度: 250 °C

シート厚さ: 0.4 - 1.0 mm

成形について

VS-60-1 熱成形向け生分解性シートは、一般的なプラスチック加工装置での加工が可能です。
ご使用前には十分に乾燥させ、適切な温度設定を適用する事で、最適な結果を得る事ができます。
成形に関する各種情報、認証情報については、弊社までお問い合わせください。

お問い合わせ

VASUジャパン株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー16階D3
TEL: 03-5860-9890
URL: <https://www.vasu.tokyo>

Email: sales@vasu.tokyo